

# ENDUIT PLATINE

INTERIEUR

## DESIGNATION

Enduit vinylique pour travaux intérieurs, en pâte prête à l'emploi.

## PROPRIETES

Enduit pour saturation de supports, applicable au couteau pour travaux très soignés ;

Enduit de couleur blanc grisâtre ;

Grande dureté du revêtement ;

Très garnissant ;

Convient parfaitement aux finitions brillantes ;

Permet d'obtenir une surface parfaitement plane.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Pâte lisse
Rendement moyen <i>(selon support)</i>	2 à 3 m <sup>2</sup> /Kg
Temps de séchage	Sec : 2 h Recouvrable : 24 h
Extrait sec en poids	73% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,7 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(250 – 350) 1/10 mm /5 " au pénétromètre
PH	7 - 8
Teintes	Blanc
Conditionnement	25 Kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -  
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

# ENDUIT PLATINE

INTERIEUR

## CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

**Matériel d'application**

Couteau à enduire - lisseuse

**Dilution**

Prêt à l'emploi

**Taux de dilution**

NA

**Nettoyage des outils**

Rinçage à l'eau

**Conditions d'applications**

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

**Supports**

Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes

## PRECONISATION

### SUPPORTS

### MODE PREPARATOIRE

### FINITION

#### Travaux neufs

**Béton et enduit  
ciment**

Brossage, égrenage et  
époussetage.

Appliquer MIDI FIX 'O' en  
1 couche. Appliquer  
ENDUIT PLATINE en 2  
couches.

ENDUIT PLATINE  
est recouvrable par  
l'ensemble de nos  
finitions à l'eau.

#### Travaux de rénovation

**Anciennes  
Peintures  
adhérentes**

Grattage, ponçage et  
époussetage. Lessivage avec  
une forte lessive alcaline pour  
casser le brillant. Rinçage à  
l'eau pour éliminer les parties  
pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en  
1 couche. Appliquer  
ENDUIT PLATINE en 2  
couches.