

LATEX (AA, B et C)

EXTERIEUR / INTERIEUR

DESIGNATION

Peinture de finition satinée à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

PROPRIETES

Excellente tenue à l'intérieur comme à l'extérieur ;
Très grande résistance aux tâches, salissures et lessivages ;
Très bon pouvoir garnissant et opacifiant ;
Impérméabilité à la vapeur d'eau ;
Très grande facilité d'application ;
Rapidité de séchage ;
Sans odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse.
Aspect du film	Satiné
Rendement moyen (<i>selon support</i>)	Selon la couleur
Temps de séchage	Hors poussière : 30 mn Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 12 h
Extrait sec en poids	50% ± 2%.
Densité à 25 ± 3°C	1,2 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
PH	8 - 9
Conditionnement	1 Kg - 5 Kg – 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 056.68.99.32

LATEX (AA, B et C)

EXTERIEUR / INTERIEUR

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau - Brosse

Dilution

Eau

Taux de dilution

5 à 10 % de dilution

Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

PRECONISATION

Voir Fiche technique de MIDI SATIN