

# MAT ESSENCE SUPER

INTERIEUR

## DESIGNATION

Peinture de finition mate glycérophtalique.

## PROPRIETES

Excellent rendu ;  
Permet de masquer les inégalités de porosité ;  
Très grande facilité d'application due à sa rhéologie thixotrope ;  
Bonne résistance au lavage.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Phase</b>	Solvant
<b>Aspect du film</b>	Mat
<b>Rendement moyen</b> ( <i>selon support</i> )	7 à 10 m <sup>2</sup> /l 14 m <sup>2</sup> /kg par Cryptomètre de Pfund
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 1 h Sec : 5 h Recouvrable : 24 h
<b>Extrait sec en poids</b>	80% ± 2%
<b>Densité à 25 ± 3°C</b>	1,7 ± 0,05
<b>Viscosité à 25 ± 3°C</b>	100 ± 5 KU
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	5 Kg - 30 Kg
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine fermé non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -  
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

FICHES TECHNIQUES – Sep-2010

# MAT ESSENCE SUPER

INTERIEUR

## CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

<b>Matériel d'application</b>	Rouleau - Brosse - Pistolet pneumatique
<b>Dilution</b>	White Spirit
<b>Taux de dilution</b>	Brosse/Rouleau : 10% Pistolet : 20%
<b>Nettoyage des outils</b>	Rinçage au White
<b>Conditions d'applications</b>	Spirit Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes

## PRECONISATION

### SUPPORTS

### MODE PREPARATOIRE

### FINITION

#### Travaux neufs

##### Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et époussetage.

##### Plâtre et bois

Ponçage et époussetage.

##### Métaux ferreux

Brossage, grattage et dégraissage .

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

Appliquer MIDI PRIM en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.

Appliquer MIDI FER en 2 couches.

Appliquer MAT ESSENCE SUPER en 2 couches (1 sous- couche préalable de MIDI VINYL ou de MIDI NYL, sauf sur supports ferreux)

*(Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à solvant).*

#### Travaux de rénovation

##### Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et époussetage.  
Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.  
Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER.