

MIDI FLEX

EXTERIEUR / INTERIEUR

DESIGNATION

Peinture d'étanchéité à base de copolymères acryliques pour les surfaces horizontales et verticales.

PROPRIETES

Excellente tenue à l'extérieur comme à l'intérieur ;
Très grande résistance aux intempéries ;
Très grande élasticité ;
Très grande impémeabilisation
Très bon pouvoir opacifiant ;
Sans odeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Semi brillant et élastique
Rendement moyen (<i>selon support</i>)	5 à 6 m ² / l
Temps de séchage	Hors poussière : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 12 h
Extrait sec en poids	55% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,35 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	120 ± 5 KU
PH	8 - 9
Teintes	Brun Rouge - Blanc
Conditionnement	5 Kg - 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

MIDI FLEX

EXTERIEUR / INTERIEUR

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau - brosse - Pinceau

Dilution

Eau

Taux de dilution

1^{ère} couche : 10%

2^{ème} couche : 5%

Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIRE

FINITION

Travaux neufs

**Béton et enduit
ciment**

Brossage, égrenage et
époussetage.

Appliquer MIDI FIX 'O'
en 1 couche.

Appliquer **MIDI FLEX**
en 1 couche.

Travaux de rénovation

**Anciennes
Peintures
adhérentes**

Grattage, ponçage et
époussetage.

Lessivage avec une forte lessive
alcaline pour casser le brillant.

Rinçage à l'eau pour éliminer
les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O'
en 1 couche.