

MIDI FIX 'O'

EXTERIEUR / INTERIEUR

DESIGNATION

Impression fixatrice à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.

PROPRIETES

Très bonne adhérence ;
Haute résistance à la saponification ;
S'applique sur anciens fonds moyennement farinants ;
Perméable à la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Semi brillant
Rendement moyen (<i>selon support</i>)	9 à 11 m ² / l Hors poussière : 20 mn
Temps de séchage	Sec : 1 h Recouvrable : 24 h
Extrait sec en poids	57% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,3 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
PH	8 - 9
Teintes	Incolore (Film sec)
Conditionnement	5 Kg - 20 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

MIDI FIX 'O'

EXTERIEUR / INTERIEUR

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau - Brosse -Pinceau

Dilution

Eau

Taux de dilution

1^{ère} couche : 10%
2^{ème} couche : 5%

Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Ciment / Béton / Enduit Pâte / Chaux / Anciennes peintures adhérentes

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIRE

FINITION

Travaux neufs

Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et époussetage.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

MIDI FIX 'O' est

recouvrable par

l'ensemble de notre

gamme d'enduits et

de finitions à l'eau.

Travaux de rénovation

Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et époussetage.

Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.

Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.