

### DESIGNATION

Peinture laquée à base de résines alkydes en phase solvant.

### PROPRIETES

Très bonne résistance à l'extérieur comme à l'intérieur ;

Beau brillant ;

Bonne lavabilité ;

Bon pouvoir opacifiant.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Phase</b>	Solvant
<b>Aspect du film</b>	Brillant
<b>Rendement moyen</b> ( <i>selon support</i> )	6 à 11 m <sup>2</sup> / l 18 m <sup>2</sup> / kg par Cryptomètre de Pfund
<b>Temps de séchage</b>	Hors poussière : 3 h Sec : 8 h
<b>Extrait sec en poids</b>	Recouvrable : 24 h 74% ± 2%
<b>Densité à 25 ± 3°C</b>	1,3 ± 0,05
<b>Viscosité à 25 ± 3°C</b>	80 ± 5 KU
<b>Teintes</b>	Blanc & Couleurs.
<b>Conditionnement</b>	Blanc : 1/2 Kg - 1 Kg - 5 Kg - 20 Kg - 25 Kg Couleurs : 1/2 Kg - 1 Kg - 5 Kg
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -  
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

### CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

**Matériel d'application**

Rouleau - Brosse - Pistolet

**Dilution**

White spirit

**Taux de dilution**

Brosse/Rouleau : 10%

Pistolet : 20%

**Nettoyage des outils**

Rinçage au white spirit

**Conditions d'applications**

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

**Supports**

Ciment / Béton / Plâtre / Bois / métal / Anciennes peintures adhérentes

### PRECONISATION

#### SUPPORTS

#### MODE PREPARATOIRE

#### FINITION

#### Travaux neufs

**Béton et enduit ciment**

Brossage, égrenage et époussetage.

**Plâtre et bois**

Ponçage et époussetage

**Métaux ferreux**

Brossage, grattage et dégraissage

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT PATE SUPER.

Appliquer MIDI PRIM en 1 couche.

Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT PATE SUPER

Appliquer MIDI FER en 2 couches.

Appliquer MIDI LAC en 2 couches (1 sous-couche de MIDI NYL (ou MIDI LUX) + 1 sous couche de MAT ESSENCE) (*Recommandation de l'ensemble de nos finitions brillantes à solvant*).

#### Travaux de rénovation

**Anciennes Peintures adhérentes**

Grattage, ponçage et époussetage. Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT PATE SUPER.