

DESIGNATION

Peinture de finition mate à base d'émulsion acrylique en phase aqueuse.

PROPRIETES

Grande facilité d'application ;
Bonne adhérence ;
Bonne opacité ;
Perméabilité à la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Mat
Rendement moyen <i>(selon support)</i>	4 à 7 m ² / l 8 m ² / kg par Cryptomètre de Pfund Hors poussière : 1 h Sec : 6 h Recouvrable : 24 h
Temps de séchage	
Extrait sec en poids	68% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,6 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU à 10% de dilution
PH	8 - 9
Teintes	Nuancier Midi
Conditionnement	5 Kg - 10 Kg - 30 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau - Brosse

Dilution

Eau

Taux de dilution

1 ère couche : 10%

2 ème couche : 5%

Nettoyage des outils

Rinçage à l'eau

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Ciment / Béton / Anciennes peintures adhérentes

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIRE

FINITION

Travaux neufs

Béton et enduit ciment

Brossage, égrenage et
époussetage.

Appliquer MIDI FIX 'O' en une
couche.

Appliquer **Midi Sud**
en 2 couches

Travaux de rénovation

Anciennes Peintures adhérentes

Grattage, ponçage et
époussetage.

Rinçage à l'eau pour éliminer
les parties pulvérulentes.

Appliquer MIDI FIX 'O' en une
couche.