

VERNIS BOUCHE PORES

INTERIEUR

DESIGNATION

Vernis Cellulosique THIXO Mono composant.

PROPRIETES

Grande facilité d'application ;
Bon accrochage sur bois massif ou naturel non traité ;
Film barrière après saturation du support pour mise en œuvre d'une finition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase	Solvant
Aspect du film	Mat satiné
Rendement moyen <i>(selon support)</i>	6 à 8 m ² / l
Temps de séchage	Hors poussière : 15 mn Sec : 2 h Recouvrable : 6 h
Extrait sec en poids	47% ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	0,9 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU
Teintes	Incolore
Conditionnement	0,750 Kg - 3 Kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé non entamé Stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

FICHES TECHNIQUES – Sep-2010

VERNIS BOUCHE PORES

INTERIEUR

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Pinceau - Pistolet

Dilution

Diluant Cellulosique

Taux de dilution

1^{ère} couche : 40 à 50 %

2^{ème} couche : 40 à 50 %

Nettoyage des outils

Rinçage au Diluant Cellulosique

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Bois

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIRE

FINITION

Travaux neufs

Bois

Ponçage et époussetage

Appliquer VERNIS BOUCHE PORES en 2 couches.

VERNIS BOUCHE PORES peut être revêtu par l'ensemble de notre gamme de vernis.