

VERNIS LE MENUISIER

EXTERIEUR / INTERIEUR

DESIGNATION

Vernis glycérophthalique brillant.

PROPRIETES

Protection et embellissement du bois ;
Excellente résistance ;
Hydrofuge.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase

Solvant

Aspect du film

Brillant

Rendement moyen (selon support)

8 à 12 m²/ l

Temps de séchage

Hors poussière : 3 h

Sec : 6 h

Recouvrable : 24 h

Extrait sec en poids

57% ± 2%

Densité à 25 ± 3°C

0,9 ± 0,05

Viscosité à 25 ±

75 ± 5 KU

3°C

Incolore - Pin d'orégon - Chêne clair -

Teintes

Chêne foncé - noyer clair - Noyer foncé -

Teck - Acajou – wengé – Palissandre –

Conditionnement

Cèdre Gouraud – Nacré Silver-Nacré Gold

Conservation

0.75 L – 3.75 L

2 ans en emballage d'origine fermé non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social - Zone Industrielle - BP 334 -
Oujda Tél. : 0536.68.70.17 / 18 - Fax : 0536.68.99.32

VERNIS LE MENUISIER

EXTERIEUR / INTERIEUR

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Matériel d'application

Rouleau - Brosse - Pistolet

Dilution

White spirit

Taux de dilution

Brosse ; Rouleau 10%

Pistolet 20%

Nettoyage des outils

Rinçage au white spirit

Conditions d'applications

Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1

Supports

Bois neuf ou décapé

PRECONISATION

SUPPORTS

MODE PREPARATOIRE

FINITION

Bois neuf ou décapé

Ponçage, Epoussetage

Appliquer VERNIS BOUCHE

PORES en 2 couches.

Appliquer **VERNIS LE MENUISIER** en 1 couche.