



EAU LAC



Désignation

Peinture de finition Brillante à base de copolymère Acrylique en dispersion aqueuse destinée à la protection et la décoration des surfaces neuves et d'entretien.

Propriétés

- Excellente tenue à l'intérieur comme à l'extérieur ;
- Très grande résistance aux tâches, salissures et lessivages ;
- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant ;
- Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité ;
- Impérméabilité à la vapeur d'eau ;
- Très grande facilité d'application ;
- Rapidité de séchage ;
- Sans odeur.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse.
Aspect du film	Brillant
Rendement moyen (selon support)	<ul style="list-style-type: none"> • 11 à 12 m²/Kg • Hors poussière : 30 min
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"> • Sec : 1 à 2 h. • Recouvrable après 12 heures.
Extrait sec en poids	55 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,2 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	120 ± 5 KU
PH	8 - 9
Teintes	Blanc
Conditionnement	1 kg - 4 Kg - 15 Kg
Conservation	2 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau – Brosse - Pistolet
Dilution	Eau
Taux de dilution	• 5 à 10 % de dilution
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



EAU LAC



Préconisation			
Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à L'ENDUIT PONDRE SUPER. 	Appliquer Eau Lac en 2 couches (1 sous-couche préalable de MIDI VINYL 120 ou de MIDI NYL 220).
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> • Ponçage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à L'ENDUIT PONDRE SUPER. 	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à L'ENDUIT PONDRE SUPER. 	Appliquer Eau Lac en 2 couches (1 sous-couche préalable de MIDI VINYL 215 ou de MIDI NYL 220).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.