



MAT ESSENCE SUPER



Désignation

Peinture de finition mate glycérophtalique.

Propriétés

- Excellent rendu ;
- Permet de masquer les inégalités de porosité ;
- Très grande facilité d'application due à sa rhéologie thixotrope ;
- Bonne résistance au lavage.

Caracteristiques techniques

Phase	Solvant
Aspect du film	Mat
Rendement moyen (selon support)	• 7 à 10 m²/L • 14 m²/kg par Cryptomètre de Pfund • Hors poussière : 1 h
Temps de séchage	• Sec : 5 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	80 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,7 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU à 10% de dilution
Teintes	Blanc
Conditionnement	5 Kg, 30 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse - Pistolet
Dilution	White spirit
Taux de dilution	• Brosse/Rouleau : 10% • Pistolet : 20%
Nettoyage des outils	Rinçage au white spirit
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



MAT ESSENCE SUPER



Préconisation

Support	Mode Preparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	•Brossage, égrenage et époussetage	•Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. •Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l' ENDUIT POUDRE SUPER .	Appliquer MAT ESSENCE SUPER en 2 couches (1 sous- couche préalable de MIDI VINYL ou MIDI NYL, sauf sur supports ferreux) (Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à solvant).
Plâtre et bois	• Ponçage et époussetage	•Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. •Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l' ENDUIT POUDRE SUPER .	
Métaux ferreux	•Brossage, grattage et dégraissage.	•Appliquer MIDI FER en 2 couches	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	•Grattage, ponçage et époussetage. •Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. •Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.	•Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. •Enduisage à l' ENDUIT PÂTE PLATINE ou à l' ENDUIT POUDRE SUPER	Appliquer MAT ESSENCE SUPER en 2 couches (1 sous- couche préalable de MIDI VINYL ou MIDI NYL, sauf sur supports ferreux) (Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à solvant).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.