



## MAT ESSENCE



### Désignation

Peinture de finition mate glycérophtalique gélifiée.

### Propriétés

- D'un aspect mat profond, MAT ESSENCE peut être chargé sans couler, ce qui permet de masquer les inégalités et les différences d'absorption des fonds ;
- Grande facilité d'application due à sa rhéologie thixotrope ;
- Utilisable en murs et plafonds ;
- Application à l'Airless pour grands travaux.

### Caracteristiques techniques

Phase	Solvant
Aspect du film	Mat
Rendement moyen (selon support)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 à 7 m<sup>2</sup>/l</li> <li>• 11 m<sup>2</sup>/kg par Cryptomètre de Pfund</li> <li>• Hors poussière : 1 h</li> </ul>
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec : 5 h.</li> <li>• Recouvrable après 24 heures.</li> </ul>
Extrait sec en poids	80 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,7 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	100 ± 5 KU à 10% de dilution
Teintes	Blanc
Conditionnement	1 Kg, 5 Kg, 30 kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

### Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse - Pistolet
Dilution	White spirit
Taux de dilution	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse/Rouleau : 10%</li> <li>• Pistolet : 20%</li> </ul>
Nettoyage des outils	Rinçage au white spirit
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



## MAT ESSENCE



Préconisation			
Support	Mode Préparatoire		Finition
<b>Travaux neufs</b>			
<b>Béton / Enduit / Ciment</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage, égrenage et époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage à l'<b>ENDUIT PÂTE PLATINE</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li> </ul>	Appliquer <b>MAT ESSENCE</b> en 2 couches (1 sous-couche préalable de MIDI NYL sauf sur supports ferreux)  (Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à solvant).
<b>Plâtre et bois</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponçage et époussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI PRIM</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage à l'<b>ENDUIT PÂTE PLATINE</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li> </ul>	
<b>Métaux ferreux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brossage, grattage et dégraissage.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FER</b> en 2 couches</li> </ul>	
<b>Travaux de rénovation</b>			
<b>Anciennes Peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage, ponçage et époussetage.</li> <li>• Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant.</li> <li>• Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer <b>MIDI FIX 'O'</b> en 1 couche.</li> <li>• Enduisage à l'<b>ENDUIT PÂTE PLATINE</b> ou à l'<b>ENDUIT POUDRE SUPER</b></li> </ul>	

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.