



MIDI LAC



Désignation

Peinture laquée à base de résines alkydes en phase solvant.

Propriétés

- Très bonne résistance à l'extérieur comme à l'intérieur ;
- Beau brillant ;
- Bonne lavabilité ;
- Bon pouvoir opacifiant.

Caracteristiques techniques

Phase	Solvant
Aspect du film	Brillant
Rendement moyen (selon support)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 à 11 m²/L • 18 m²/kg par Cryptomètre de Pfund • Hors poussière : 3 h
Temps de séchage	<ul style="list-style-type: none"> • Sec : 8 h. • Recouvrable après 24 heures.
Extrait sec en poids	74 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,3 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	80 ± 5 KU à 10% de dilution
Teintes	Blanc & Couleurs
Conditionnement	Blanc : 1/2 Kg, 1 Kg, 5 Kg, 20Kg, 25 - Couleurs : 1/2 Kg, 1 Kg, 5 Kg
Conservation	1 an en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Rouleau - Brosse - Pistolet
Dilution	White spirit
Taux de dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse/Rouleau : 10% • Pistolet : 20%
Nettoyage des outils	Rinçage au white spirit
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / métal / Anciennes peintures adhérentes



MIDI LAC



Préconisation

Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT PÂTE PLATINE. 	Appliquer MIDI LAC en 2 couches (1 sous- couche de MIDI NYL (ou) + 1 sous couche de MAT ESSENCE) (Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à solvant).
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> • Ponçage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT PÂTE PLATINE. 	
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage, grattage et dégraissage. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FER en 2 couches 	
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage, ponçage et époussetage. • Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. • Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. • Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT PÂTE PLATINE. 	Appliquer MIDI LAC en 2 couches (1 sous- couche de MIDI NYL (ou) + 1 sous couche de MAT ESSENCE) (Recommandation de l'ensemble de nos finitions mates à solvant).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.