



ATLANTIS



Désignation

Revêtement décoratif à base vinylique en phase aqueuse d'aspect marbré.

Propriétés

- Revêtement soft et tendre au touché.
- Complément d'isolation thermique avec les enduits de liant hydrauliques appliqués en sous couche.
- Bonne adhérence et résistance à la saponification.

Caracteristiques techniques

Phase	Aqueuse
Aspect du film	Marbré
Rendement moyen (selon support)	• 1,5 m ² /kg
Temps de séchage	• Hors poussière : 1 h • Sec : 6 h • Recouvrable : 24 h
Extrait sec en poids	62 % ± 2%
Densité à 25 ± 3°C	1,5 ± 0,05
Viscosité à 25 ± 3°C	(300 – 400) 1/10 mm /5 " au pénétromètre
Teintes	Cf. Catalogue
Conditionnement	5 Kg
Conservation	2 ans en emballage d'origine fermé, non entamé et stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Lisseuse inox – Couteau à enduire
Dilution	Prêt à l'emploi
Taux de dilution	NA
Nettoyage des outils	Rinçage à l'eau
Conditions d'applications	Supports sains, secs et propres, conformes au DTU 59.1
Supports	Ciment / Béton / Plâtre / Bois / Anciennes peintures adhérentes



ATLANTIS



Préconisation			
Support	Mode Préparatoire		Finition
Travaux neufs			
Béton / Enduit / Ciment	<ul style="list-style-type: none"> Brossage, égrenage et époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER 	(i) Appliquer Midi Vinyl en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ou Midi Stop; (ii) Appliquer 2 couches de ATLANTIS ; (iii) Pour augmenter la résistance et rendre le produit plus brillant une couche mince de Cire pour stuc est suffisante.
Plâtre et bois	<ul style="list-style-type: none"> Ponçage et époussetage. 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI PRIM en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER 	(iii) Pour augmenter la résistance et rendre le produit plus brillant une couche mince de Cire pour stuc est suffisante.
Travaux de rénovation			
Anciennes Peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage, ponçage et époussetage. Lessivage avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant. Rinçage à l'eau pour éliminer les parties pulvérulentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer MIDI FIX 'O' en 1 couche. Enduisage au MIDI STOP 1 ou à l'ENDUIT POUDRE SUPER 	(i) Appliquer Midi Vinyl en 1 couche blanche ou de couleur selon votre choix ou Midi Stop; (ii) Appliquer 2 couches de ATLANTIS ; (iii) Pour augmenter la résistance et donner plus de brillance au produit, une fine couche de cire pour stuc est suffisante.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre. La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties si nos conseils de mise en œuvre et nos préconisations ne sont pas respectés. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

MIDI PEINTURE

Usine et siège social : Zone Industrielle, BP. 334 - Oujda - Maroc
 Tél.: +212 5 36 68 70 17/18 - Email : service-clientele@midipeinture.com

www.midipeinture.ma